

Prestatieverklaring

Nummer	2026-TE-MG 0/31,5-0053
Unieke identificatiecode producttype	menggranulaat 0/31,5
Beoogd gebruik bouwproduct	toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische en wegebouw
Naam en adres fabrikant	Handelsonderneming Thijssen, Emans en Co bv Sint-Jorisstraat 48 5954 AP Beesel
AVCP-niveau	4
Referentienummer geharmoniseerde norm	EN 13242:2002+A1:2007

Essentiële kenmerken	Prestaties
Korrelmaat (4.2)	0/31,5
Korrelgradering (4.3)	G_{A75} GT_{A10}
Zeef volgens ISO 565:1990, R 20 • C63 • C31,5 • C16 • C8 • C4 • 2 mm • 1 mm • 0,5 mm • 63 μm • < 63 μm	Grenswaarde op zeef 0 - 0 0 - 25 10 - 50 25 - 70 40 - 80 55 - 87 65 - 92 70 - 95 93 - 100 0 - 7
Vorm van grof korrelvormig materiaal (4.4) • vlakheidsindex • vormgetal	Fl_{20} SI_{NR}
Percentage van gebroken materiaal en volledig rond materiaal in grof korrelvormig materiaal (4.5)	C_{NR}
Gehalte aan fijne bestanddelen (4.6)	f_7
Kwaliteit van fijne bestanddelen (4.7)	NPD
Weerstand van grof korrelvormig materiaal tegen verbrijzeling (5.2) • Los Angeles coëfficiënt • weerstand tegen impact	LA_{60} SZ_{NR}
Weerstand tegen afslijting van grof korrelvormig materiaal (5.3)	M_{DENR}
Dichtheid (5.4)	2,53 Mg/m ³

Waterabsorptie (5.5)	NPD
Classificatie van bestanddelen van grof recyclinggranulaat (5.6) • beton, betonproducten, mortel en betonblokken • beton, betonproducten, mortel, betonblokken, ongebonden materialen, natuursteen, hydraulisch gebonden materialen en glas • metselwerksteen, keramiek, kalkzandsteen, lichtbeton en overige aan Rb gelijkwaardige steen • bitumineus gebonden steenachtige materialen • glas • overig : klei, metalen, plastics, rubber, overige niet-steenachtige materialen en gips • drijvende materialen (in volume)	Rc_{50} $Rcug_{50}$ Rb_{50-} Ra_{5-} Rg_{NR} X_{1-} FL_{10-}
In zuur oplosbare sulfaten (6.2)	AS_{NR}
Totaal zwavelgehalte (6.3)	S_{NR}
In water oplosbare sulfaten (6.4)	NPD
Bestanddelen die verharding en bindtijd beïnvloeden van hydraulisch gebonden mengsels (6.5.1)	NPD
Bestanddelen die stabiliteit beïnvloeden van hoogoven- en staalslak van ongebonden mengsels (6.5.2)	NPD
“Sonnenbrand” van basalt (7.2)	NPD
Waterabsorptie als controleproef voor de vorst-dooibestandheid (7.3.2)	WA_{24NR}
Vorst-/dooibestandheid (7.3.3)	F_{NR}
Gevaarlijke stoffen • afgifte zware metalen via uitloging • afgifte andere gevaarlijke stoffen • asbestgehalte	vrij toepasbaar conform Besluit bodemkwaliteit vrij toepasbaar conform Besluit bodemkwaliteit ≤ 100 mg/kg droge stof (gewogen)

De prestaties van menggranulaat 0/31,5 zijn conform de bovenstaande opsomming.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Handelsonderneming Thijssen, Emans en Co bv, Sint-Jorisstraat 48 te 5954 AP Beesel.

Ondertekend voor en namens Handelsonderneming Thijssen, Emans en Co bv door :
Marc Stroucken, directievertegenwoordiger

Beesel, 24-08-2026

Handtekening